

本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-工-B-02-0017_改0
提出年月日	2021年9月16日

VI-3-3-1-1-2-1-2 差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーよりN11ノズルまでの外管）の応力計算書

目次

1.	一般事項	1
1.1	形状・寸法・材料	1
1.2	解析範囲	1
1.3	計算結果の概要	1
2.	計算条件	4
2.1	重大事故等時の条件	4
2.2	材料	4
2.3	荷重の組合せ及び運転状態	4
2.4	荷重の組合せ及び応力評価	4
2.5	許容応力	4
3.	応力計算	5
3.1	応力評価点	5
3.2	内圧による応力	5
3.2.1	荷重条件	5
3.2.2	計算方法	5
3.3	外荷重による応力	5
3.3.1	荷重条件	5
3.3.2	計算方法	5
3.4	応力の評価	5
4.	応力強さの評価	6
4.1	一次一般膜応力強さの評価	6
4.2	一次膜＋一次曲げ応力強さの評価	6

図表目次

図 1-1	形状・寸法・材料・応力評価点	2
表 1-1	計算結果の概要	3
表 4-1	一次一般膜応力強さの評価のまとめ	7
表 4-2	一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ	8

1. 一般事項

本計算書は、差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーより N11 ノズルまでの外管）の応力計算書である。

差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーより N11 ノズルまでの外管）は、原子炉压力容器付属構造物であるため、添付書類「VI-2-3-4-1-1 原子炉压力容器の応力解析の方針」（以下「応力解析の方針」という。）に基づき評価する。

1.1 形状・寸法・材料

本計算書で解析する箇所の形状・寸法・材料を図 1-1 に示す。

1.2 解析範囲

解析範囲を図 1-1 に示す。

1.3 計算結果の概要

計算結果の概要を表 1-1 に示す。

なお、応力評価点の選定に当たっては、形状不連続部、溶接部及び厳しい荷重作用点に着目し、応力評価上厳しくなる代表的な評価点を記載する。




図1-1 形状・寸法・材料・応力評価点 (単位: mm)

表1-1 計算結果の概要

(単位：MPa)

部分及び材料	運転状態	一次一般膜応力強さ		一次膜＋一次曲げ応力強さ		
		応力強さ	許容応力	応力強さ	許容応力	応力評価面
パイプ SUS316LTP	V	52	224	52	336	P01-P02 P01-P02

2. 計算条件

2.1 重大事故等時の条件

重大事故等時の条件を「応力解析の方針」(2)強度評価編の4.2節に示す。

2.2 材料

各部の材料を図 1-1 に示す。

2.3 荷重の組合せ及び運転状態

荷重の組合せ及び運転状態を「応力解析の方針」(2)強度評価編の3.3節に示す。

2.4 荷重の組合せ及び応力評価

荷重の組合せ及び応力評価を「応力解析の方針」(2)強度評価編の4.3節に示す。

2.5 許容応力

許容応力を「応力解析の方針」(2)強度評価編の3.4節に示す。

3. 応力計算

3.1 応力評価点

応力評価点の位置を図 1-1 に示す。

なお、各応力評価点の断面性状は、既工認から変更はなく「応力解析の方針」(2)強度評価編の参照図書(1)v.に定めるとおりである。

3.2 内圧による応力

3.2.1 荷重条件 (L01)

運転状態 V の内圧は、「2.1 重大事故等時の条件」に示す。

3.2.2 計算方法

内圧による応力の計算は、既工認から変更はなく「応力解析の方針」(2)強度評価編の参照図書(1)v.に定めるとおりである。

なお、運転状態 V での内圧による応力は、内圧を受ける円筒にモデル化し計算する。

3.3 外荷重による応力

3.3.1 荷重条件 (L04)

外荷重を「応力解析の方針」(2)強度評価編の 4.1 節に示す。

3.3.2 計算方法

外荷重による応力の計算は、既工認から変更はなく「応力解析の方針」(2)強度評価編の参照図書(1)v.に定めるとおりである。

なお、外荷重による各応力は、外荷重と各応力評価断面の断面性状により計算する。

3.4 応力の評価

各応力評価点で計算された応力を分類ごとに重ね合わせて組合せ応力を求め、応力強さを算出する。

応力強さの算出方法は、「応力解析の方針」(2)強度評価編の 5.2.2 項に定めるとおりである。

4. 応力強さの評価

4.1 一次一般膜応力強さの評価

運転状態Vにおける評価を表 4-1 に示す。

表 4-1 より，運転状態Vの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」(2)強度評価編の 3.4 節に示す許容応力を満足する。

4.2 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価

運転状態Vにおける評価を表 4-2 に示す。

表 4-2 より，運転状態Vの一次膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」(2)強度評価編の 3.4 節に示す許容応力を満足する。

表4-1 一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

応力評価面	運転状態 V	
	応力強さ	許容応力
P01 P02	52	224
P01' P02'	52	224

表4-2 一次膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

応力評価面	運転状態V	
	応力強さ	許容応力
P01 P02	52	336
P01' P02'	52	336