

資料 1-5

Doc No. GK04-SC-F01 Rev.2

2023年6月16日

日立造船株式会社

補足説明資料 16-6

16 条

燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設

材料・構造健全性（長期健全性）に関する説明資料

目 次

| | |
|--------------|----|
| 1. 要求事項 | 1 |
| 2. 要求事項への適合性 | 3 |
| 3. 参考文献 | 17 |

別紙 1 特定兼用キャスク構成部材等の経年変化要因について

別紙 2 参考文献の概要

1. 要求事項

特定機器の設計の型式証明申請において、特定兼用キャスクの材料・構造健全性（長期健全性）に関する要求事項は、以下のとおりである。

(1) 設置許可基準規則要求事項

a. 設置許可基準規則第16条第2項第一号ハ

燃料体等が臨界に達するおそれがないものとする。

b. 設置許可基準規則第16条第4項第一号

使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとする。

c. 設置許可基準規則第16条第4項第二号

使用済燃料の崩壊熱を適切に除去することができるものとする。

d. 設置許可基準規則第16条第4項第三号

使用済燃料が内包する放射性物質を適切に閉じ込めることができ、かつ、その機能を適切に監視することができるものとする。

e. 設置許可基準規則解釈別記4第16条第5項

第16条第2項第1号ハ及び同条第4項各号を満たすため、兼用キャスクは、当該兼用キャスクを構成する部材及び使用済燃料の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性を確保する設計とすること。ここで、「兼用キャスクを構成する部材及び使用済燃料の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性を確保する設計」とは、以下を満たす設計をいう。

- ・設計貯蔵期間を明確にしていること。
- ・設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境条件下での経年変化を考慮した材料及び構造であること。

(2) 原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関する審査ガイド確認事項

「4.自然現象等に対する兼用キャスクの設計 4.5 材料・構造健全性」には、以下のように記載されている。

【審査における確認事項】

『

設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境及び当該環境下での兼用キャスクの経年変化に対して十分な信頼性を有する材料及び構造であること。また、貯蔵建屋を設置しない場合には、雨水等により兼用キャスクの安全機能が喪失しないよう対策が講じられていること。輸送荷姿等の緩衝体を装着した状態で貯蔵を行う場合は、緩衝体の経年変化についても考慮していること。

』

【確認内容】

『

- (1) 安全機能を維持する上で重要な兼用キャスクの構成部材は、兼用キャスクの最低使用温度における低温脆性を考慮したものであること。また、設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境及び当該環境下での腐食、クリープ、応力腐食割れ等の経年変化の影響を、設計入力値（例えば、寸法、形状、強度及び材料物性値）又は設計基準値の算定に際し考慮していること。さらに、必要に応じて防食措置等が講じられていること。
- (2) 兼用キャスク内部の不活性環境を維持し、温度を制限される範囲に収めることにより、兼用キャスクに収納される使用済燃料の経年変化を低減又は防止する設計であること。

』

2. 要求事項への適合性

(1) 設置許可基準規則への適合性

Hitz-B69 型の材料・構造健全性については、以下のとおり設置許可基準規則に適合している。

e. 設置許可基準規則解釈別記 4 第 1 6 条第 5 項

第 1 6 条第 2 項第 1 号ハ及び同条第 4 項各号を満たすため、兼用キャスクは、当該兼用キャスクを構成する部材及び使用済燃料の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性を確保する設計とすること。ここで、「兼用キャスクを構成する部材及び使用済燃料の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性を確保する設計」とは、以下を満たす設計をいう。

- ・設計貯蔵期間を明確にしていること。
- ・設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境条件下での経年変化を考慮した材料及び構造であること。

Hitz-B69 型の設計貯蔵期間は 60 年である。

Hitz-B69 型は、兼用キャスクの構成部材について、設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境及びその環境下での腐食、クリープ、応力腐食割れ等の経年変化に対して十分な信頼性のある材料を選定し、その必要とされる強度及び性能を維持することで使用済燃料の健全性を確保する設計とする。表 1 に Hitz-B69 型の主要な構成部材の材質を示す。

また、Hitz-B69 型は、兼用キャスク本体内面、バスケット及び使用済燃料集合体の腐食等を防止するために、使用済燃料収納時にその内部空間を真空乾燥し、使用済燃料を不活性ガスであるヘリウムガスとともに封入すること及び二重蓋間のヘリウムガスによる圧力障壁を監視することでその内部空間の負圧が維持されることからヘリウムガスによる不活性ガス環境が保たれる。さらに、兼用キャスク本体及び蓋部表面の必要な箇所には、塗装等による防錆措置を講じる。

設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境及び当該環境下での腐食、クリープ、応力腐食割れ等の経年変化要因に対する影響について、表 2 から表 4 に示す Hitz-B69 型の構成部材及び使用済燃料（燃料被覆管）の温度及び放射線照射量を条件として、文献及び試験データに基づき、別紙 1 に示す観点から経年変化に対する評価を行った。Hitz-B69 型の主要な構成部材及び使用済燃料（燃料被覆管）の経年変化に対する評価結果を表 5 に示す。また、評価に用いた参考文献の概要を別紙 2 に示す。評価結果より、経年変化要因に対して、主要な構成部材の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性が維持されることを確認した。

(2) 審査ガイドへの適合性

審査ガイドでは、兼用キャスクの有する安全機能（臨界防止機能、遮蔽機能、除熱機能及び閉じ込め機能）に係る設計の基本方針の妥当性を確認することが定められており、Hitz-B69 型の材料・構造健全性については、以下の通り審査ガイドの確認内容に適合している。

[確認内容]

- (1) 安全機能を維持する上で重要な兼用キャスクの構成部材は、兼用キャスクの最低使用温度における低温脆性を考慮したものであること。また、設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境及び当該環境下での腐食、クリープ、応力腐食割れ等の経年変化の影響を、設計入力値（例えば、寸法、形状、強度及び材料物性値）又は設計基準値の算定に際し考慮していること。さらに、必要に応じて防食措置等が講じられていること。

表 5 に示したとおり、構成部材には最低使用温度における低温脆性破壊のおそれがない材料を使用している。

また、表 5 に示した主要な構成部材の経年変化の影響については、安全機能評価における設計入力値又は設計基準値として考慮し、安全機能が維持されることを確認している（補足説明資料 16-2「臨界防止機能に関する説明資料（GK04-SC-E01）」、補足説明資料 16-3「遮蔽機能に関する説明資料（GK04-SC-D01）」、補足説明資料 16-4「除熱機能に関する説明資料（GK04-SC-B01）」、補足説明資料 16-5「閉じ込め機能に関する説明資料（GK04-SC-C01）」参照）。

なお、閉じ込め機能については、蓋間圧力を測定することにより閉じ込め機能を監視できる設計としており、蓋間圧力を測定するための圧力検出器（圧力計）及び圧力検出器用ケーブルは、蓋間圧力を維持した状態で圧力検出器及び圧力検出器用ケーブルの保守及び交換が可能な構造としている。蓋間圧力を維持することで、使用済燃料等を内封する空間を外部と隔離している状態を維持できる設計としていることから、閉じ込め機能に係る長期健全性は維持される（補足説明資料 16-5「閉じ込め機能に関する説明資料（GK04-SC-C01）」参照）。

さらに、2. (1) 設置許可基準規則への適合性に示したとおり、兼用キャスク本体及び蓋部表面の必要な箇所には、塗装等による防錆措置を講じている。

〔確認内容〕

- (2) 兼用キャスク内部の不活性環境を維持し、温度を制限される範囲に収めることにより、兼用キャスクに収納される使用済燃料の経年変化を低減又は防止する設計であること。

2. (1) 設置許可基準規則への適合性に示したとおり、Hitz-B69型は、兼用キャスク本体内部、バスケット及び使用済燃料集合体の腐食等を防止するために、使用済燃料収納時にその内部空間を真空乾燥し、使用済燃料を不活性ガスであるヘリウムガスと共に封入すること及び二重蓋間のヘリウムガスによる圧力障壁を監視することでその内部空間の負圧が維持されることからヘリウムガスによる不活性ガス環境が保たれる。さらに、表5に示すとおり、温度を制限される範囲に収めることにより、兼用キャスクに収納する使用済燃料の健全性が維持される設計としている。

表1 Hitz-B69型の主要な構成部材の材質

| 構成部材 | 材質 |
|----------------|--------------------|
| 兼用キャスク本体 | |
| 胴 | 炭素鋼 (注1) |
| 底板 | 炭素鋼 (注1) |
| 外筒 | 炭素鋼 (注2) |
| 底部中性子遮蔽材カバー | 炭素鋼 (注2) |
| 下部中性子遮蔽材カバー | 炭素鋼 (注2) |
| トラニオン | 析出硬化系ステンレス鋼 |
| 伝熱フィン | 銅 |
| 中性子遮蔽材 (底部、側部) | 樹脂 (エポキシ系レジン) |
| バスケット | |
| コンパートメント、スペーサー | 炭素鋼 |
| サポートプレート、クランプ | ステンレス鋼 |
| 上部格子枠 | ステンレス鋼 |
| 伝熱ブロック | アルミニウム合金 |
| 中性子吸収材 | ほう素添加アルミニウム合金 |
| 蓋部 | |
| 一次蓋 | ステンレス鋼 |
| 蓋部中性子遮蔽材カバー | ステンレス鋼 |
| 二次蓋 | 炭素鋼 (注3) |
| 一次蓋ボルト | ニッケルクロムモリブデン鋼 (注4) |
| 二次蓋ボルト | ニッケルクロムモリブデン鋼 (注4) |
| 中性子遮蔽材 (蓋部) | 樹脂 (エポキシ系レジン) |
| 金属ガスケット | ニッケル基合金/アルミニウム合金 |

(注1) 防錆措置として、胴の表面のうち、一次蓋及び二次蓋との接触面は [] を、胴及び底板の内面にはアルミニウム溶射を、胴及び底板の外面のうち大気に触れる部分については塗装を施す。

(注2) 防錆措置として、外筒、底部中性子遮蔽材カバー及び下部中性子遮蔽材カバーの外表面には塗装を施す。

(注3) 防錆措置として、二次蓋の胴との接触面は [] を、二次蓋の外表面には塗装を施す。また、その他の表面には [] を施す。

(注4) 防錆措置として、一次蓋ボルト及び二次蓋ボルトの表面にはメッキを施す。

[] 内は商業機密のため、非公開とします。

表 2 Hitz-B69 型の主要な構成部材及び使用済燃料の温度条件

| 部材 | 最高温度 (°C) (注1) (注3) |
|------------------------|---------------------|
| 胴 | 134 |
| 底板 | 142 |
| 外筒 | 123 |
| 底部中性子遮蔽材カバー | 139 |
| 下部中性子遮蔽材カバー | 125 |
| 一次蓋 | 118 |
| 蓋部中性子遮蔽材カバー | 117 |
| 二次蓋 | 109 |
| 一次蓋ボルト | 111 |
| 二次蓋ボルト | 108 |
| 中性子遮蔽材 (蓋部、側部、底部) (注2) | 132 |
| トラニオン | 129 |
| 金属ガスケット | 111 |
| バスケット (コンパートメント) | 265 |
| バスケット (サポートプレート) | 157 |
| 中性子吸収材 | 265 |
| 伝熱フィン | 130 |
| 使用済燃料 (燃料被覆管/Zr ライナあり) | 278 |
| 使用済燃料 (燃料被覆管/Zr ライナなし) | 197 |

(注1) 除熱解析 (補足説明資料 16-4「除熱機能に関する説明資料 (GK04-SC-B01)」参照) から得られた結果を示す。

(注2) 蓋部、側部及び底部の中性子遮蔽材のうちの最も高い温度を示す。

(注3) 除熱解析から得られた各部材の最高温度については、燃焼計算の使用済燃料の発熱量において、ウラン濃縮度を低めに設定することで高めの崩壊熱量を算出し、その最大崩壊熱量を上回る設計崩壊熱量を除熱解析に用いることで保守性を考慮している。また、保守的なモデル化により、除熱解析においても保守性を確保するよう考慮している。

詳細については、補足説明資料 16-4「除熱機能に関する説明資料 (GK04-SC-B01)」別紙 1 別 1-9 ページ「3. 除熱解析の保守性」を参照。

表 3 Hitz-B69 型の主要な構成部材及び使用済燃料の中性子照射量

| 部材 | 中性子照射量 (注 1) (n/cm ²) |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 胴及び底板 | 7.2×10 ¹⁴ |
| 外筒 (注 2) | 7.2×10 ¹⁴ |
| 下部中性子遮蔽材カバー (注 2) | 7.2×10 ¹⁴ |
| トラニオン (注 2) | 7.2×10 ¹⁴ |
| 蓋部 (注 3) | 1.1×10 ¹⁴ |
| 底部中性子遮蔽材カバー (注 2) | 7.2×10 ¹⁴ |
| 中性子遮蔽材 (蓋部、側部、底部) (注 4) | 1.1×10 ¹⁴ |
| バスケット (注 5) | 2.2×10 ¹⁵ |
| 伝熱フィン (注 5) | 1.1×10 ¹⁴ |
| 使用済燃料 (燃料被覆管) | 2.2×10 ¹⁵ |

(注1) 遮蔽解析 (補足説明資料 16-3「遮蔽機能に関する説明資料 (GK04-SC-D01)」参照) から得られた貯蔵初期の中性子束が 60 年間一定であると仮定して算出した値。

(注2) 外筒、下部中性子遮蔽材カバー、トラニオン、底部中性子遮蔽材カバー及び伝熱フィンの中性子照射量は、保守的に胴の値と同じとした。

(注3) 一次蓋、二次蓋、蓋部中性子遮蔽材カバー、一次蓋ボルト、二次蓋ボルト及び金属ガスケットを含む。

(注4) 蓋部、側部及び底部中性子遮蔽材の中性子照射量は、保守的にそれぞれ蓋部、胴及び底板中性子遮蔽材の値で同じとし、この中で最も大きいところを選定した。

(注5) コンパートメント、サポートプレート、スペーサー、上部格子枠、クランプ類及び中性子吸収材を含む。

表 4 Hitz-B69 型の中性子遮蔽材に対する照射量

| 部材 | 照射量 (注 1) (Gy) |
|-------------------|---------------------|
| 中性子遮蔽材 (蓋部、側部、底部) | 6.0×10 ³ |

(注1) 構造材放射化ガンマ線のみ、設計貯蔵期間 60 年間における減衰を考慮して算出した値。その他の線種については貯蔵初期の値が 60 年間一定であると仮定した。

表5 Hitz-B69型の主要な構成部材及び使用済燃料の経年変化に対する評価について (1/7)

| 部材及び材質 | 要因 | 主な評価の観点 | 各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ | 設計条件 | 評価 |
|--|----|---------------------|---|---|--|
| 胴（内面、中性子遮蔽材接触部）、底板（内面、中性子遮蔽材接触部）、外筒（内面）、下部中性子遮蔽材カバー（内面）、底部中性子遮蔽材カバー（内面）、二次蓋（内面）、一次蓋ボルト 【材質】 炭素鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 | 腐食 | ●構造強度：腐食による構造強度の低下 | ・1%燃料破損相当の燃料棒内ガス中のヨウ素ガスを含む実機模擬環境における、鉄系材料の最大腐食速度により、60年間の腐食量を保守的に推定しても0.5mm程度 ⁽¹⁾ である。 | 使用環境： ・ヘリウム雰囲気 ・中性子遮蔽材と接触 | ・胴（内面）、底板（内面）、二次蓋（内面）及び一次蓋ボルトは、不活性雰囲気維持される限り、腐食しない。仮に1%燃料破損相当の燃料棒内ガスの存在を考慮しても、胴（内面）の腐食による構造強度への影響はない。 ・胴（中性子遮蔽材接触部）、底板（中性子遮蔽材接触部）、外筒（内面）、下部中性子遮蔽材カバー（内面）及び底部中性子遮蔽材カバー（内面）は、中性子遮蔽材の熱劣化により水が生じるが、中性子遮蔽材充填空間は閉鎖環境にあり、酸素が連続的に供給されないため、腐食による構造強度への影響はない。 |
| | 熱 | ●構造強度：熱による亀裂・破損 | ・材料規格（2012年版） ⁽³⁾ では、炭素鋼は-30℃から375℃まで、ニッケルクロムモリブデン鋼は-30℃から350℃までの設計用強度が規定されている。 ・クリープによる変形を考慮すべき温度（融点[絶対温度]の1/3に相当）は約300℃以上 ^{(4)、(5)} 。 ・ニッケルクロムモリブデン鋼は-22.4℃において低温脆性破壊のおそれはない ⁽⁶⁾ 。炭素鋼は金属キヤスク構造規格 ⁽²⁾ の靱性要求を満足するように製造するため、-22.4℃において低温脆性破壊のおそれはない。 | 使用環境温度： -22.4～150℃ | ・設計用強度が規定されており、熱により亀裂・破損することはない温度範囲で使用するため、構造強度への影響はない。 ・使用環境温度は300℃よりも十分低く、クリープを考慮する必要はないため、構造強度への影響はない。 |
| | 照射 | ●構造強度：照射による機械的特性の変化 | ・中性子照射量が 10^{16}n/cm^2 までは、顕著な機械的特性変化は認められない ⁽⁷⁾ 。 | 中性子照射量： $7.2 \times 10^{14}\text{n/cm}^2$ 以下 (60年間一定) | ・中性子照射量は機械的特性に変化が認められる値以下であり、構造強度への影響はない。 |
| 胴（外面）、底板（外面）、外筒（外面）、下部中性子遮蔽材カバー（外面）、底部中性子遮蔽材カバー（外面）、二次蓋（外面）、二次蓋ボルト 【材質】 炭素鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 | 腐食 | ●構造強度：腐食による構造強度の低下 | ・各種金属材料の16年間の海浜大気曝露試験結果から、最も定常腐食速度の大きい炭素鋼のデータ（ $21\mu\text{m}/\text{年}$ ）で60年間の腐食量を推定しても1.26mm程度 ⁽⁸⁾ である。 | 使用環境： ・外気（海塩粒子雰囲気） ・結露水 | ・胴（外面）、底板（外面）、外筒（外面）、底部中性子遮蔽材カバー（外面）、下部中性子遮蔽材カバー（外面）、二次蓋（外面）及び二次蓋ボルトは、防錆処理により腐食しない。 |
| | 熱 | ●構造強度：熱による亀裂・破損 | ・材料規格（2012年版） ⁽³⁾ では、炭素鋼は-30℃から375℃まで、ニッケルクロムモリブデン鋼は-30℃から350℃までの設計用強度が規定されている。 ・クリープによる変形を考慮すべき温度（融点[絶対温度]の1/3に相当）は約300℃以上 ^{(4)、(5)} 。 ・ニッケルクロムモリブデン鋼は-22.4℃において低温脆性破壊のおそれはない ⁽⁶⁾ 。炭素鋼は金属キヤスク構造規格 ⁽²⁾ の靱性要求を満足するように製造するため、-22.4℃において低温脆性破壊のおそれはない。 | 使用環境温度： -22.4～150℃ | ・設計用強度が規定されており、熱により亀裂・破損することはない温度範囲で使用するため、構造強度への影響はない。 ・使用環境温度は300℃よりも十分低く、クリープを考慮する必要はないため、構造強度への影響はない。 |
| | 照射 | ●構造強度：照射による機械的特性の変化 | ・中性子照射量が 10^{16}n/cm^2 までは、顕著な機械的特性変化は認められない ⁽⁷⁾ 。 | 中性子照射量： $5.0 \times 10^{14}\text{n/cm}^2$ 以下 (60年間一定) | ・中性子照射量は機械的特性に変化が認められる値以下であり、構造強度への影響はない。 |

表5 Hitz-B69型の主要な構成部材及び使用済燃料の経年変化に対する評価について(2/7)

| 部材及び材質 | 要因 | 主な評価の観点 | 各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ | 設計条件 | 評価 |
|--|----|-------------------------|---|--|--|
| 一次蓋(外面)、蓋部中性子遮蔽材カバー(外面) 【材質】 ステンレス鋼 | 腐食 | ●構造強度： 腐食による構造強度の低下 | ・1%燃料破損相当の燃料棒内ガス中のヨウ素ガスを含む実機模擬環境における、鉄系材料(ステンレス鋼)の最大腐食速度により、60年間の腐食量を推定しても10 μ m程度 ⁽¹⁾ である。 | 使用環境： ・ヘリウム雰囲気 | ・一次蓋(外面)及び蓋部中性子遮蔽材カバー(外面)は、不活性雰囲気維持される限り腐食しない。仮に1%燃料破損相当の燃料棒内ガスの存在を考慮しても、一次蓋及び蓋部中性子遮蔽材カバーの腐食による構造強度への影響はない。 |
| | 熱 | ●構造強度： 熱による亀裂・破損 | ・材料規格(2012年版) ⁽³⁾ では、-30℃から425℃までの設計用強度が規定されている。 ・クリープによる変形を考慮すべき温度(融点[絶対温度]の1/3に相当)は約280℃以上 ⁽⁴⁾ 。 ・ステンレス鋼は-22.4℃において低温脆性破壊のおそれはない ⁽⁶⁾ 。析出硬化系ステンレス鋼は金属キャスク構造規格 ⁽²⁾ の靱性要求を満足するように製造するため、-22.4℃において低温脆性破壊のおそれはない。 | 使用環境温度： -22.4～120℃ | ・設計用強度が規定されており、熱により亀裂・破損することはない温度範囲で使用するため、構造強度への影響はない。 ・使用環境温度は280℃よりも十分低く、クリープを考慮する必要はないため、構造強度への影響はない。 |
| | 照射 | ●構造強度： 照射による機械的特性の変化 | ・中性子照射量が10 ¹⁷ n/cm ² までは、顕著な機械的特性変化は認められない ⁽⁹⁾ 。 | 中性子照射量： 1.1×10 ¹⁴ n/cm ² 以下 (60年間一定) | ・中性子照射量は、機械的特性に変化が認められる値以下であり、構造強度への影響はない。 |
| 一次蓋(内面)、蓋部中性子遮蔽材カバー(内面)、 【材質】 ステンレス鋼 | 腐食 | ●構造強度： 腐食による構造強度の低下 | ・各種金属材料の16年間の海浜大気曝露試験結果から、ステンレス鋼のデータ(0.25 μ m/年)で60年間の腐食量を推定しても15 μ m程度 ⁽⁸⁾ である。 ・ステンレス鋼は軽水炉の一次冷却水である純水又はほう酸水に浸漬された場合において、実用上問題になるような腐食を生じない ⁽¹⁰⁾ 。 | 使用環境： ・中性子遮蔽材と接触 ・閉鎖環境(閉鎖時は大気) | ・ステンレス鋼は大気に対して問題となるような腐食は生じない。 ・一次蓋(内面)及び蓋部中性子遮蔽材カバー(内面)は、中性子遮蔽材と接しており、中性子遮蔽材の熱劣化により水が生じるが、ステンレス鋼は耐食性に優れていることに加え、中性子遮蔽材充填領域は閉鎖環境にあり、酸素が連続的に供給されないため、腐食による構造強度への影響はない。 |
| | 熱 | ●構造強度： 熱による亀裂・破損 | ・材料規格(2012年版) ⁽³⁾ では、-30℃から425℃までの設計用強度が規定されている。 ・クリープによる変形を考慮すべき温度(融点[絶対温度]の1/3に相当)は約280℃以上 ⁽⁴⁾ 。 ・-22.4℃において低温脆性破壊のおそれはない ⁽⁶⁾ 。 | 使用環境温度： -22.4～120℃ | ・設計用強度が規定されており、熱により亀裂・破損することはない温度範囲で使用するため、構造強度への影響はない。 ・使用環境温度は280℃よりも十分低く、クリープを考慮する必要はないため、構造強度への影響はない。 |
| | 照射 | ●構造強度： 照射による機械的特性の変化 | ・中性子照射量が10 ¹⁷ n/cm ² までは、顕著な機械的特性変化は認められない ⁽⁹⁾ 。 | 中性子照射量： 1.1×10 ¹⁴ n/cm ² 以下 (60年間一定) | ・中性子照射量は、機械的特性に変化が認められる値以下であり、構造強度への影響はない。 |

表5 Hitz-B69型の主要な構成部材及び使用済燃料の経年変化に対する評価について (3/7)

| 部材及び材質 | 要因 | 主な評価の観点 | 各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ | 設計条件 | 評価 |
|---|----|-----------------------------|--|--|--|
| トランニオン 【材質】 ステンレス鋼 析出硬化系ステン レス鋼 | 腐食 | ●構造強度： 腐食による構造 強度の低下 | <ul style="list-style-type: none"> 各種金属材料の16年間の海浜大気曝露試験結果から、ステンレス鋼のデータ(0.25$\mu\text{m}/\text{年}$)で60年間の腐食量を推定しても15μm程度⁽⁸⁾である。 0.2%耐力相当の応力を負荷した条件における海浜環境での長期曝露試験において、応力腐食割れに対する高い耐食性が確認された⁽¹⁰⁾。 | 使用環境： <ul style="list-style-type: none"> 外気(海塩粒子雰 囲気) 結露水 | <ul style="list-style-type: none"> ステンレス鋼は大気に対して問題となるような腐食は生じない。 実機より厳しい使用環境(応力及び雰囲気)においても応力腐食割れに対する高い耐食性を有し、腐食による構造強度への影響はない。 |
| | 熱 | ●構造強度： 熱による亀裂・ 破損 | <ul style="list-style-type: none"> 材料規格(2012年版)⁽²⁾では、-30$^{\circ}\text{C}$から425$^{\circ}\text{C}$までの設計用強度が規定されている。 クリープによる変形を考慮すべき温度(融点[絶対温度]の1/3に相当)は約280$^{\circ}\text{C}$以上⁽⁴⁾。 ステンレス鋼は-22.4$^{\circ}\text{C}$において低温脆性破壊のおそれはない⁽⁶⁾。析出硬化系ステンレス鋼は金属キャスク構造規格⁽²⁾の靱性要求を満足するように製造するため、-22.4$^{\circ}\text{C}$において低温脆性破壊のおそれはない。 | 使用環境温度： -22.4 \sim 130 $^{\circ}\text{C}$ | <ul style="list-style-type: none"> 設計用強度が規定されており、熱により亀裂・破損することはない温度範囲で使用するため、構造強度への影響はない。 使用環境温度は280$^{\circ}\text{C}$よりも十分低く、クリープを考慮する必要はないため、構造強度への影響はない。 |
| | 照射 | ●構造強度： 照射による機械 的特性の変化 | <ul style="list-style-type: none"> 中性子照射量が10¹⁷n/cm²までは、顕著な機械的特性変化は認められない⁽⁹⁾。 | 中性子照射量： 7.2 \times 10 ¹⁴ n/cm ² 以下 (60年間一定) | <ul style="list-style-type: none"> 中性子照射量は、機械的特性に変化が認められる値以下であり、構造強度への影響はない。 |
| 伝熱フィン 【材質】 銅 | 腐食 | ●除熱機能： 腐食による亀 裂・破損 | <ul style="list-style-type: none"> 胴(低合金鋼)-外筒(炭素鋼)の閉鎖環境であり、銅の電極電位は鉄に比べて高く、イオン化傾向の低い金属であるため、銅は腐食しない⁽¹¹⁾。 密閉静止した淡水環境における、銅が接続された鋼の腐食試験において、腐食速度は鋼単体の場合と同程度⁽¹²⁾。 | 使用環境： <ul style="list-style-type: none"> 胴と外筒間の閉鎖 環境 中性子遮蔽材と接 触 | <ul style="list-style-type: none"> 銅に比べて鉄はイオン化傾向の高い金属であり、炭素鋼及び低合金鋼が選択的に腐食されることから、伝熱フィンが亀裂・破損することはない。また、中性子遮蔽材の熱劣化により水が生じるが、中性子遮蔽材充填空間は閉鎖環境にあり、酸素が連続的に供給されないため、伝熱フィンと胴及び外筒との接合部において異種金属接触による腐食促進の影響は小さく、除熱性能への影響はない。 |
| | 熱 | ●除熱機能： 熱による亀裂・ 破損 | <ul style="list-style-type: none"> 材料規格(2012年版)⁽³⁾では、-30$^{\circ}\text{C}$から200$^{\circ}\text{C}$までの設計用強度が規定されている。 | 使用環境温度： -22.4 \sim 130 $^{\circ}\text{C}$ | <ul style="list-style-type: none"> 使用環境温度は200$^{\circ}\text{C}$よりも低く、熱により亀裂・破損することはないため、除熱機能への影響はない。 |
| | 照射 | ●除熱機能： 照射による亀 裂・破損 | <ul style="list-style-type: none"> 中性子照射量が10¹⁶n/cm²までは、顕著な機械的特性変化は認められない⁽¹³⁾。 | 中性子照射量： 1.1 \times 10 ¹⁴ n/cm ² 以下 (60年間一定) | <ul style="list-style-type: none"> 中性子照射量は、機械的特性に変化が認められる値以下であり、除熱機能への影響はない。 |

表5 Hitz-B69型の主要な構成部材及び使用済燃料の経年変化に対する評価について(4/7)

| 部材及び材質 | 要因 | 主な評価の観点 | 各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ | 設計条件 | 評価 |
|--|----|-------------------------|---|---|--|
| バスケット(コンパートメント及びスペーサー) 【材質】 炭素鋼 | 腐食 | ●構造強度: 腐食による構造強度の低下 | ・1%燃料破損相当の燃料棒内ガス中のヨウ素ガスを含む実機模擬環境における、鉄系材料の最大腐食速度により、60年間の腐食量を保守的に推定しても0.5mm程度 ⁽¹⁾ である。 | 使用環境: ・ヘリウム雰囲気 | ・バスケット(コンパートメント及びスペーサー)は、不活性雰囲気維持される限り、腐食しない。仮に1%燃料破損相当の燃料棒内ガス中のヨウ素ガスの存在を考慮しても、バスケットの腐食による構造強度への影響はない。 |
| | 熱 | ●構造強度: 熱による亀裂・破損 | ・コンパートメントに用いる炭素鋼JIS SG295は、補足説明資料16-1「燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設」(GK04-SC-Z01)別紙3に示すとおり、-30℃から350℃までの設計用強度が規定されている。 ・材料規格(2012年版) ⁽³⁾ では、-30℃から375℃までの設計用強度が規定されている。 ・クリープによる変形を考慮すべき温度(融点[絶対温度]の1/3に相当)は約300℃以上 ^{(4)、(5)} 。 | 使用環境温度: -22.4~270℃ | ・設計用強度が規定されており、熱により亀裂・破損することはない温度範囲で使用するため、構造強度への影響はない。 ・使用環境温度は300℃よりも十分低く、クリープを考慮する必要はないため、構造強度への影響はない。 |
| | 照射 | ●構造強度: 照射による機械的特性の変化 | ・中性子照射量が 10^{16}n/cm^2 までは、顕著な機械的特性変化は認められない ⁽⁷⁾ 。 | 中性子照射量: $2.2 \times 10^{15}\text{n/cm}^2$ 以下 (60年間一定) | ・中性子照射量は機械的特性に変化が認められる値以下であり、構造強度への影響はない。 |
| バスケット(サポートプレート、上部格子枠及びクランプ類) 【材質】 ステンレス鋼 | 腐食 | ●構造強度: 腐食による構造強度の低下 | ・1%燃料破損相当の燃料棒内ガス中のヨウ素ガスを含む実機模擬環境における、鉄系材料(ステンレス鋼)の最大腐食速度により、60年間の腐食量を推定しても10 μm 程度 ⁽¹⁾ である。 | 使用環境: ・ヘリウム雰囲気 | ・バスケット(サポートプレート、上部格子枠及びクランプ類)は、不活性雰囲気維持される限り腐食しない。仮に1%燃料破損相当の燃料棒内ガスの存在を考慮しても、バスケットの腐食による構造強度への影響はない。 |
| | 熱 | ●構造強度: 熱による亀裂・破損 | ・材料規格(2012年版) ⁽³⁾ では、-30℃から425℃までの設計用強度が規定されている。 ・クリープによる変形を考慮すべき温度(融点[絶対温度]の1/3に相当)は約280℃以上 ⁽⁴⁾ 。 ・ステンレス鋼は-22.4℃において低温脆性破壊のおそれはない ⁽⁶⁾ 。 | 使用環境温度: -22.4~270℃ | ・設計用強度が規定されており、熱により亀裂・破損することはない温度範囲で使用するため、構造強度への影響はない。 ・使用環境温度は280℃よりも低く、クリープを考慮する必要はないため、構造強度への影響はない。 |
| | 照射 | ●構造強度: 照射による機械的特性の変化 | ・中性子照射量が 10^{17}n/cm^2 までは、顕著な機械的特性変化は認められない ⁽⁹⁾ 。 | 中性子照射量: $2.2 \times 10^{15}\text{n/cm}^2$ 以下 (60年間一定) | ・中性子照射量は、機械的特性に変化が認められる値以下であり、構造強度への影響はない。 |

表5 Hitz-B69型の主要な構成部材及び使用済燃料の経年変化に対する評価について (5/7)

| 部材及び材質 | 要因 | 主な評価の観点 | 各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ | 設計条件 | 評価 |
|------------------------------------|----|----------------------------|--|--|---|
| バスケット (伝熱ブロック) 【材質】 アルミニウム合金 | 腐食 | ●構造強度： 腐食による構造強度の低下 | ・キャスク内部に残留する酸素量が全てバスケット (伝熱ブロック) の腐食に費やされたとして評価しても、腐食量は $1\mu\text{m}$ 以下であり、1%燃料破損相当の燃料棒内ガス中のヨウ素ガスを含む実機模擬環境においても表面の酸化被膜が維持され母材の腐食を防止する ⁽¹⁾ 。 | 使用環境： ・ヘリウム雰囲気 | ・不活性雰囲気が維持される限り、腐食しない。仮に1%燃料破損相当の燃料棒内ガス中のヨウ素ガスによる腐食を考慮しても、除熱機能への影響はない。 |
| | 熱 | ●構造強度： 熱による亀裂・破損 | ・アルミニウム合金 (A1100系) の融点は約 640°C ⁽⁸⁾ 。 ・構造強度部材として使用する場合は、使用温度に応じてクリープによる強度の低下を考慮する必要がある。 | 使用環境温度： $-22.4\sim 270^\circ\text{C}$ | ・構造強度部材として使用しないため、クリープを考慮する必要はない。 また、アルミニウムの純度が変化しないことから、熱伝導率の変化がないため、除熱機能への影響はない。 |
| | 照射 | ●構造強度： 照射による機械的特性の変化 | ・中性子照射量が 10^{19}n/cm^2 までは、顕著な機械的特性変化は認められない ^{(13)、(14)、(15)} 。 | 中性子照射量： $2.2\times 10^{15}\text{n/cm}^2$ 以下 (60年間一定) | ・構造強度部材として使用しないため、照射損傷による脆化を考慮する必要は無い。 中性子照射量は、機械的特性に変化が認められる値以下であるため、除熱機能への影響はない。 |
| 中性子吸収材 【材質】 ほう素添加アルミニウム合金 | 腐食 | ●臨界防止機能： 腐食による臨界防止機能の低下 | ・中性子吸収材内に存在する炭化ほう素は耐化学薬品性も大きいことから、酸・アルカリに侵されることはない ⁽¹⁷⁾ 。 ・キャスク内部に残留する酸素量が全てバスケットの腐食に費やされたとして評価しても、腐食量は $1\mu\text{m}$ 以下であり、1%燃料破損相当の燃料棒内ガス中のヨウ素ガスを含む実機模擬環境においても表面の酸化被膜が維持され母材の腐食を防止する ⁽¹⁾ 。 | 使用環境： ・ヘリウム雰囲気 | ・不活性雰囲気が維持される限り、腐食しない。仮に1%燃料破損相当の燃料棒内ガス中のヨウ素ガスの存在を考慮しても、臨界防止機能への影響はない。 |
| | 熱 | ●臨界防止機能： 熱による臨界防止機能の低下 | ・中性子吸収材内に存在する炭化ほう素の融点は 2000°C 以上であり、熱に対して安定性を有している ⁽¹⁷⁾ 。 ・アルミニウム及びアルミニウム合金の融点は約 600°C である ⁽⁸⁾ 。 | 使用環境温度： $-22.4\sim 270^\circ\text{C}$ | ・炭化ほう素は使用環境温度に対して熱的に安定であり、臨界防止機能への影響はない。 ・使用環境温度は 600°C よりも十分低く、臨界防止機能への影響はない。 |
| | 照射 | ●臨界防止機能： 照射による臨界防止機能の低下 | ・ ^{10}B の60年の設計貯蔵期間中の減損割合は、保守的に全中性子束を用いて評価しても 10^{-5} 程度。 ・中性子照射量が 10^{19}n/cm^2 以下では未照射材の機械的特性に対して有意な差がなく、照射の影響を考慮する必要はない。また、照射影響に対するほう素含有量による影響は見られない ⁽¹⁸⁾ 。 | 中性子照射量： $2.2\times 10^{15}\text{n/cm}^2$ 以下 (60年間一定) | ・ ^{10}B の減損割合は無視でき、また、中性子照射量は機械的特性に変化が認められる値以下であるため、臨界防止機能への影響はない。 |

表5 Hitz-B69型の主要な構成部材及び使用済燃料の経年変化に対する評価について(6/7)

| 材 料 | 要因 | 主な評価の観点 | 各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ | 設計条件 | 評価 |
|-------------------------------------|----------|----------------------------|---|---|---|
| 金属ガスケット 【材質】 ニッケル基合金、アルミニウム合金 | 腐食 | ●閉じ込め機能： 腐食による閉じ込め機能の低下 | <ul style="list-style-type: none"> 金属ガスケットの外皮のアルミニウム合金は外気に触れることになるが、各種金属材料の16年間の海浜大気曝露試験結果から、アルミニウム合金のデータ(0.25$\mu\text{m}/\text{年}$)で60年の腐食を推定しても15μm⁽⁸⁾程度である。 蓋部縮小モデルにおける3年間の塩水噴霧試験では、漏えい率に変化はない⁽¹⁹⁾。 | 使用環境： 一次蓋、二次蓋内側： ・ヘリウム雰囲気 二次蓋外側： ・外気(海塩粒子雰囲気) ・結露水 | <ul style="list-style-type: none"> 一次蓋の金属ガスケット及び二次蓋の金属ガスケット内側は、不活性雰囲気維持される限り、腐食しない。 二次蓋の金属ガスケット外側は、実機の使用環境より厳しい塩水噴霧環境においても漏えい率に変化はなく、閉じ込め機能への影響はない。 |
| | 熱 | ●閉じ込め機能： 熱による閉じ込め機能の低下 | <ul style="list-style-type: none"> 初期の閉じ込め機能(1$\times 10^{-10}\text{Pa}\cdot\text{m}^3/\text{s}$以下)を保持できる限界ラーソン・ミラー・パラメータ(LMP)は、定数C=20の場合は11.0$\times 10^3$⁽²⁰⁾、定数C=14の場合は約8.0$\times 10^3$⁽²¹⁾。 長期密封性能試験において130$^{\circ}\text{C}$~140$^{\circ}\text{C}$(19年以上)で閉じ込め性能維持⁽²²⁾。 | 使用環境温度： -22.4~120 $^{\circ}\text{C}$ | <ul style="list-style-type: none"> 一次蓋の金属ガスケットは、貯蔵期間中に胴内の負圧を維持するための境界として使用する。二次蓋の金属ガスケットは、輸送中の防水機能を有する境界として使用する。使用環境温度から設計貯蔵期間(60年間)に相当するLMPを算出すると、定数C=20の場合は約9.6$\times 10^3$、定数C=14の場合は約7.4$\times 10^3$となり、設計貯蔵期間を通じて初期の漏えい率が維持されると判断される。 |
| | 照射 | ●閉じ込め機能： 照射による機械的特性の変化 | <ul style="list-style-type: none"> ニッケル基合金は中性子照射量が10¹⁷n/cm²程度以下では、顕著な機械的特性の変化は認められない⁽²³⁾。 アルミニウム合金は中性子照射量が10¹⁹n/cm²程度以下では、顕著な機械的特性の変化は認められない⁽¹⁶⁾。 | 中性子照射量： 1.1 $\times 10^{14}$ n/cm ² 以下 (60年間一定) | <ul style="list-style-type: none"> 中性子照射量は、各材料の機械的特性に変化が認められる値以下であり、閉じ込め機能への影響はない。 |
| 中性子遮蔽材 【材質】 樹脂(エポキシ系レジ ン) | 腐食・ 熱 | ●遮蔽機能： 質量減損の有無 | <ul style="list-style-type: none"> (独)原子力安全基盤機構「平成14年度リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等(金属キャスク貯蔵技術確認試験)報告書」⁽²⁴⁾に記載されているデータ及び熱解析結果に基づき、熱による設計貯蔵期間経過後の中性子遮蔽材の質量減損率は、側部中性子遮蔽材で約1.6%、蓋部中性子遮蔽材で約1.0%、底部中性子遮蔽材で約1.7%と評価(別紙3参照)。 | 使用環境： ・閉鎖環境 使用環境温度： -22.4~140 $^{\circ}\text{C}$ | <ul style="list-style-type: none"> 補足説明資料16-3「遮蔽機能に関する説明資料(Doc. No. GK04-SC-D01)」の遮蔽評価において中性子遮蔽材の質量減損については、貯蔵期間中の温度低下を考慮し、各部の中性子遮蔽材の質量減損率を求めている。遮蔽評価では、求められた中性子遮蔽材の質量減損率から中性子遮蔽材の原子個数密度を保守的に設定することで、中性子遮蔽材の経年変化を考慮している。 |
| | 照射 | ●遮蔽機能： 質量減損の有無 | <ul style="list-style-type: none"> 中性子遮蔽材である樹脂は、10¹⁴n/cm²程度の中性子照射量、又は約6$\times 10^3$Gy程度のガンマ線照射量が、質量減損に影響を与えることはない⁽¹⁾。 | 放射線照射量： 1.1 $\times 10^{14}$ n/cm ² 以下 (60年間一定) 6.0 $\times 10^3$ Gy以下 (構造材放射化ガンマ線のみ減衰を考慮) | <ul style="list-style-type: none"> 照射中加熱試験は設計条件を超える照射量で行っており、照射による質量減損を考慮する必要はない。 |

表5 Hitz-B69型の主要な構成部材及び使用済燃料の経年変化に対する評価について(7/7)

| 材 料 | 要因 | 主な評価の観点 | 各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ | 設計条件 | 評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--|--|--|---|----------|--|--------------|--|----|-------|-----|--------------|--------|----------|--------------|--------|----------|--------------|--------|----------|-----|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|
| 燃料被覆管 【材質】 ジルカロイ | 腐食 | ● 腐食による亀裂・破損 | ・残存水分が 10wt%以下の不活性雰囲気にある燃料被覆管の酸化量及び水素吸収量は無視できる程度である ⁽¹⁸⁾ 。 | 使用環境： ・ヘリウム雰囲気 | ・燃料被覆管は、不活性雰囲気が維持される限り腐食による影響はなく、亀裂・破損は生じない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 熱 | ● 熱による亀裂・破損 | <ul style="list-style-type: none"> ・熱による経年変化としては、クリープひずみの進行による燃料被覆管の破損、照射硬化の回復による燃料被覆管強度の低下、及び燃料被覆管中の水素化物再配向による燃料被覆管の脆化について評価する必要がある⁽²⁵⁾。 ・クリープひずみの進行による燃料被覆管の破損については、クリープ予測式に基づく累積クリープひずみが 1%以下となるよう制限することで燃料被覆管の破損を防止できる⁽²⁵⁾。以下に示す燃料被覆管の水素化物再配向に係る制限範囲では、累積クリープひずみが 1%を超えることはない。 ・国内の軽水炉で照射された BWR 燃料集合体の燃料被覆管を用いた照射硬化回復試験の結果では、約 270℃では照射硬化の回復の可能性は小さいことが確認されており、また、270℃を超える場合でも 300℃及び 330℃の結果を用いて、適切に燃料被覆管の健全性を評価する。 ・国内の軽水炉で照射された BWR 燃料集合体の燃料被覆管を用いた水素化物再配向試験及び機械的特性試験の結果、被覆管周方向機械的特性が低下しない燃料被覆管の温度が Zr ライナあり燃料で 300℃以下、周方向応力が 70MPa 以下、また Zr ライナなし燃料で 200℃以下、周方向応力が 70MPa 以下と求められており、燃料被覆管温度と周方向応力を制限することによって、機械的特性の劣化を防止できる⁽²⁵⁾。 ・応力腐食割れについては、燃料ペレットの温度上昇による腐食性核分裂生成ガスの放出はなく、また、原子炉運転中に燃料ペレットから放出されたヨウ素はヨウ化セシウムとして安定に存在することから応力腐食割れが発生する化学的雰囲気となっていない⁽²⁵⁾。 | 使用環境温度： -22.4～280℃ | <ul style="list-style-type: none"> ・熱による経年変化要因のうち、設計貯蔵期間中の燃料被覆管の温度及び周方向応力は Zr ライナあり燃料で 300℃及び 70MPa、Zr ライナなし燃料で 300℃及び 70MPa を超えないことから、燃料被覆管中の水素化物再配向を防止することができる。^(注) また、亀裂・破損は生じないよう、燃料被覆管を用いた照射硬化回復試験の結果を用いて、適切に燃料被覆管の健全性を評価することで、熱による影響を評価する。 <p>注) 2009年に総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 核燃料サイクル安全小委員会から、燃料被覆管において周方向の機械特性が劣化しない条件が、以下の通り示されている。⁽²⁵⁾</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">燃料被覆管の種類</th> <th colspan="2">機械特性が低下しない条件</th> </tr> <tr> <th>温度</th> <th>周方向応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">BWR</td> <td>40GWd/t ライナ無</td> <td>200℃以下</td> <td>70MPa 以下</td> </tr> <tr> <td>50GWd/t ライナ有</td> <td>300℃以下</td> <td>70MPa 以下</td> </tr> <tr> <td>55GWd/t ライナ有</td> <td>300℃以下</td> <td>70MPa 以下</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PWR</td> <td>39GWd/t</td> <td>275℃以下</td> <td>100MPa 以下</td> </tr> <tr> <td>48GWd/t</td> <td>275℃以下</td> <td>100MPa 以下</td> </tr> </tbody> </table> | 燃料被覆管の種類 | | 機械特性が低下しない条件 | | 温度 | 周方向応力 | BWR | 40GWd/t ライナ無 | 200℃以下 | 70MPa 以下 | 50GWd/t ライナ有 | 300℃以下 | 70MPa 以下 | 55GWd/t ライナ有 | 300℃以下 | 70MPa 以下 | PWR | 39GWd/t | 275℃以下 | 100MPa 以下 | 48GWd/t | 275℃以下 | 100MPa 以下 |
| | 燃料被覆管の種類 | | 機械特性が低下しない条件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度 | | | 周方向応力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BWR | 40GWd/t ライナ無 | 200℃以下 | 70MPa 以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50GWd/t ライナ有 | 300℃以下 | 70MPa 以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55GWd/t ライナ有 | 300℃以下 | 70MPa 以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PWR | 39GWd/t | 275℃以下 | 100MPa 以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 48GWd/t | 275℃以下 | 100MPa 以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 照射 | ● 照射による亀裂・破損 | ・ジルコニウム合金は、中性子照射量が炉内の中性子照射量 ($10^{21}\sim 10^{22}\text{n/cm}^2$) に対して十分低い場合、照射の影響は無視できる程度である ⁽²⁵⁾ 。 | 中性子照射量： $2.2\times 10^{15}\text{n/cm}^2$ 以下 (60年間一定) | ・中性子照射量は機械的特性に変化が認められる値以下であり、亀裂・破損は生じない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. 参考文献

- (1) (独) 原子力安全基盤機構、「平成 15 年度 金属キャスク貯蔵技術確証試験 報告書 最終報告」、(2004)
- (2) (社) 日本機械学会、「使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格 (2007 年版) (JSME S FA1-2007)」、(2007)
- (3) (社) 日本機械学会、「発電用原子力設備規格 材料規格 (2012 年版) (JSME S NJ1-2012)」、(2012)
- (4) ステンレス協会、「ステンレス鋼便覧 (第 3 版)」、日刊工業新聞社、(1995)
- (5) (社) 日本金属学会、「金属便覧 (改訂 6 版)」、丸善 (株)、(2000)
- (6) (一社) 日本原子力学会、「使用済燃料・混合酸化物新燃料・高レベル放射性廃棄物輸送容器の安全設計及び検査基準 : 2013 (AESJ-SC-F006 : 2013)」、(2014)
- (7) K. Farrell, et al., “An evaluation of low temperature radiation embrittlement mechanisms in ferritic alloys”, *Journal of Nuclear Materials*, Vol.210, (1994)
- (8) (社) 日本アルミニウム協会、「アルミニウムハンドブック (第 7 版)」、(2007)
- (9) 土肥謙次ら、「304 ステンレス鋼の SCC 特性に及ぼす中性子照射効果 (その 2) - 熱鋭敏化材の SCC 感受性に及ぼす照射影響 -」、(財) 電力中央研究所、(1997)
- (10) R.R. Gaugh, “Stress corrosion cracking of precipitation-hardening stainless steels”, *Materials Performance*, Vol.26, No.2, (1987)
- (11) 腐食防食協会、「腐食・防食ハンドブック」、丸善 (株)、(2000)
- (12) 能登谷武紀、「密閉系淡水における鋼-銅系のガルバニック腐食」、伸銅技術研究会誌 33 巻、(1994)
- (13) S. J. Zinkle, G. L. Kulcinski, “Low-Load Microhardness Changes in 14-MeV Neutron Irradiated Copper Alloys”, *The use of small scale specimens for testing irradiated material*, ASTM STP 888, (1986)
- (14) K. Farrell, “Microstructure and Tensile Properties of Heavily Irradiated 5052-O Aluminum Alloy”, *Journal of Nuclear Materials*, Vol.97, (1980)
- (15) J. A. Dunlap, et al., “Effect of Irradiation in a Spallation Neutron Environment on Tensile Properties and Microstructure of Aluminum Alloys 5052 and 6061”, *Effects of Radiation on Materials: 17th Int. Sympo.*, ASTM STP 1270, (1996)
- (16) H. Yoshida, et al., “Reactor irradiation effects on Al 1100”, *Proc. Jpn. Congr. Mater. Res.*, Vol.24, (1981)
- (17) 吉村壽次、「化学辞典 (第 2 版)」、森北出版 (株)、(2009)
- (18) (社) 日本原子力学会、「使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基準 : 2010 (AESJ-SC-F002 : 2010)」、(2010)
- (19) 小崎明朝、「使用済燃料貯蔵中の耐久性に関する海外動向他」、(株) 日本原子力情報センター主催セミナー「使用済燃料貯蔵技術の現状と課題」、(1998)

- (20) 加藤治、伊藤千浩、三枝利有、「使用済燃料貯蔵キャスクの長期密封性能評価手法の開発」、日本原子力学会誌、Vol.38、No.6、(1996)
- (21) (一財) 電力中央研究所、「使用済核燃料貯蔵の基礎」、ERC 出版、(2014)
- (22) (財) 電力中央研究所、「平成 21 年度 リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等（中間貯蔵設備等長期健全性等試験）報告書」、(2010)
- (23) T. S. Byun, K. Farrell, “Tensile properties of Inconel 718 after low temperature neutron irradiation”, Journal of Nuclear Materials, Vol.318, (2003)
- (24) (財) 原子力発電技術機構、「平成 14 年度 リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等（金属キャスク貯蔵技術確証試験）報告書」、(2003)
- (25) 総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 核燃料サイクル安全小委員会 中間貯蔵ワーキンググループ 輸送ワーキンググループ、「金属製乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵施設における金属製乾式キャスクとその収納物の長期健全性について」、(2009)

特定兼用キャスク構成部材等の経年変化要因について

1. 特定兼用キャスク構成部材及び使用済燃料の経年変化要因と設計対応

特定兼用キャスクの構成部材及び使用済燃料について、設計特性上考慮すべき経年変化要因は以下とされている⁽¹⁾。

(1) 腐食

全面腐食、隙間腐食、応力腐食割れ、異種材料接触部の化学反応及びジルカロイにおける水素吸収・酸化

(2) 熱

低温又は高温での材料組成・材料組織の変化、強度・延性・脆性・クリープ・その他物性値の変化及び質量減少

(3) 放射線照射

ガンマ線及び中性子照射による材料組成・材料組織の変化及び強度・延性・脆性・その他物性値の変化

特定兼用キャスクの構成部材及び使用済燃料については、安全機能（安全機能部材）及び構造強度（構造強度部材及び使用済燃料）への影響について、経年変化の影響を防止するための特定兼用キャスクの設計対応（防食措置等）を踏まえ、経年変化を考慮する必要性の有無を文献や試験データに基づき判定する。また、設計対応を考慮した上でも経年変化による安全機能及び構造強度への影響が生じることが考えられるものについては、経年変化の影響を考慮して設計及び評価を行う。

2. 特定兼用キャスク構成部材の経年変化の評価の観点

1.の(1)～(3)に示した3つの経年変化要因に対して、特定兼用キャスクの構成部材及び使用済燃料の評価における、主な評価の観点について、別紙1-1表に示す。

別紙1-1表 特定兼用キャスクの構成部材及び使用済燃料の主な評価の観点

| 経年変化要因 | 主な評価の観点 |
|--------|--|
| 腐食 | 特定兼用キャスク構成部材及び使用済燃料（燃料被覆管）の材質及び使用環境を踏まえ、腐食の有無又は腐食の程度を算定し、腐食による構造強度（構造強度部材）又は安全機能（安全機能部材）への影響について評価する。 |
| 熱 | 特定兼用キャスク構成部材及び使用済燃料（燃料被覆管）の材質及び使用温度を踏まえ、主に強度部材に対しては、低温での脆性破壊、高温でのクリープの有無について、また、安全機能部材に対しては、熱による物性値や質量等への影響について評価する。 |
| 放射線照射 | 特定兼用キャスク構成部材及び使用済燃料（燃料被覆管）の材質及び放射線照射量を踏まえ、主に強度部材に対しては、照射による機械的特性の変化への影響、また、安全機能部材に対しては、照射による安全機能への影響について評価する（注1）。 |

(注1) 放射線照射の影響について、金属材料に対するガンマ線の影響は中性子に比べて小さいため、中性子照射に対する影響について評価する。

3. 参考文献

- (1) (社)日本原子力学会、「使用済燃料中間貯蔵施設用乾式キャスクの安全設計及び検査基準：2010（AESJ-SC-F002：2010）」、(2010)

参考文献の概要について

表 5 に示した Hitz- B69 型の主要な構成部材及び使用済燃料の経年変化に対する評価に用いた参考文献の概要を別紙 2-1 表に示す。

別紙 2-1 表 参考文献の概要

| 参考文献 | | | 参考文献としての妥当性 |
|------|---|---|--|
| 番号 | 文献名 | 文献概要 | |
| 1 | (独) 原子力安全基盤機構、「平成 15 年度 金属キャスク貯蔵技術確証試験 報告書 最終報告」、(2004) | <ul style="list-style-type: none"> 鉄系材料 (A350LF5) の腐食速度は、6 ヶ月間の腐食試験 (ヨウ素ガス濃度 3g/m^3; 1%の燃料破損率相当) では最大 $2.3\mu\text{m}/\text{年}$ であり、この腐食速度が 60 年間維持されたとしても $138\mu\text{m}$ 程度となり、問題となる腐食量ではない。容器底部の高濃度条件下 (20.5g/m^3) でも $8\mu\text{m}/\text{年}$ 程度であり、60 年間の腐食量は $500\mu\text{m}$ 程度となり、問題となる腐食量ではない。 鉄系材料 (SUSF304 及び B 添加 SUS304) の腐食速度は、6 ヶ月間の腐食試験 (ヨウ素ガス濃度 3g/m^3; 1%の燃料破損率相当) では最大 $0.13\mu\text{m}/\text{年}$ (SUSF304) 及び $0.51\mu\text{m}/\text{年}$ (B 添加 SUS304) であり、この腐食速度が 60 年間維持されたとしてもそれぞれ $10\mu\text{m}$ 及び $30\mu\text{m}$ 程度となり、問題となる腐食量ではない。 アルミ系材料は、キャスク内に残留する酸素が全てバスケットの腐食に使用されたとしても、平均被膜厚さは $1\mu\text{m}$ 以下であり、1%燃料破損相当程度のヨウ素ガス濃度では、酸化被膜が維持されることで母材の腐食が防止される。 エポキシ系レジンの照射材 (中性子照射量 $1.5 \times 10^{15}\text{n/cm}^2$ 及びガンマ線照射量 $3.9 \times 10^4\text{Gy}$) の質量減損率は、未照射の加熱試験後に比べ、質量減損率でオーダーが 2 桁異なるほど小さい。また、中性子照射後加熱試験及びガンマ線照射後加熱試験と未照射加熱試験の比較においても有意な違いはなく、照射の影響は、加熱による影響に比べ無視し得る。 アルミニウム合金のクリープ特性試験より、クリープ歪みが 0.1% ~ 1.0% 程度の範囲では、機械強度に影響がないことが確認された。 | <p>○本文献の腐食試験結果は、特定兼用キャスクの収納物が健全燃料であるのに対して燃料破損率 1%の条件、及び特定兼用キャスク内部の最高温度 (燃料集合体最高温度: 278°C) に対して試験温度が 270°C 均一で、実機では特定兼用キャスクの内部温度は均一ではなく、内部では温度差によるヘリウムガス等の対流による攪拌作用により高い要素ガス濃度が維持される可能性は低いという容器底部にヨウ素が沈殿した濃度が高い条件のもと、設計貯蔵期間中の環境に比べて厳しい条件下で得られた結果であるため、参考文献として妥当である。</p> <p>○本文献におけるキャスクと Hitz-B69 型で、空間容積が同等であるため、適用することは妥当である。</p> <p>○本文献での試験は、特定兼用キャスクの中性子遮蔽材と同じエポキシ系レジンをを用い、特定兼用キャスクと同じ閉鎖系条件で行われている。本文献は、特定兼用キャスクの設計貯蔵期間中の放射線照射量 ($1.1 \times 10^{14}\text{n/cm}^2$ 以下、又は $6.0 \times 10^3\text{Gy}$ 以下) を上回る放射線照射量で実施されており、参考文献として妥当である。</p> <p>○本文献のクリープ特性試験は、複数のアルミニウム合金に対して 0.1% ~ 1.0% 程度のクリープ歪を付与した条件で引張試験を行い、機械強度に影響がないことを確認しており、参考文献として妥当である。</p> |

| 参考文献 | | | 参考文献としての妥当性 |
|------|---|---|--|
| 番号 | 文献名 | 文献概要 | |
| 2 | (社) 日本機械学会、「使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格 (2007年版) (JSME S FA1-2007)」、(2007) | ・ 想定される材料温度において、破壊靱性に対する要求 (破壊靱性試験の要否、試験内容、試験の判定基準) が規定されている。 | ○ 本文献には、機器区分毎に破壊靱性要求、試験内容が示されており、参考文献として妥当である。 |
| 3 | (社) 日本機械学会、「発電用原子力設備規格 材料規格 (2012年版) (JSME S NJ1-2012)」、(2012) | ・ 炭素鋼は-30℃～375℃、及びニッケルクロムモリブデン鋼は、-30℃～350℃の温度範囲において、ステンレス鋼は、-30℃～425℃の温度範囲において、設計用強度が規定されている。 | ○ 本文献には、特定兼用キャスク各部材の設計用強度 (クリープの影響を考慮) の規格値が示されている。文献の温度範囲は、特定兼用キャスクの設計貯蔵期間中の温度範囲を包絡しており、参考文献として妥当である。 |
| 4 | ステンレス協会、「ステンレス鋼便覧 (第3版)」、日刊工業新聞社、(1995) | ・ 金属材料は、融点 (絶対温度) の 1/3 を超えるとクリープによる変形量が無視できなくなる。また、SUS304 の融点は、1398℃～1453℃、SUS630 の融点は、1397℃～1435℃である。 | ○ 本文献は、金属材料においてクリープを考慮すべき温度、及びステンレス鋼材の基礎データ (融点) を示すものであり、参考文献として妥当である。 |
| 5 | (社) 日本金属学会、「金属便覧 (改訂6版)」、丸善 (株)、(2000) | ・ 炭素鋼の融点は、1492℃である。 | ○ 本文献は、炭素鋼の基礎データ (融点) を示すものであり、参考文献として妥当である。 |
| 6 | (一社) 日本原子力学会、「使用済燃料・混合酸化物新燃料・高レベル放射性廃棄物輸送容器の安全設計及び検査基準：2013 (AESJ-SC-F006：2013)」、(2014) | ・ ニッケルクロムモリブデン鋼及びステンレス鋼で、-40℃において低温脆化が生じない材料が示されている。 | ○ 本文献は、特定兼用キャスク各部材の最低温度である-22.4℃を含む低温特性評価が示されており、参考文献として妥当である。 |
| 7 | K. Farrell, et al., “An evaluation of low temperature radiation embrittlement mechanisms in ferritic alloys”, Journal of Nuclear Materials, Vol.210, (1994) | ・ 様々な組成の鋼及び合金鋼の照射材を用いたシャルピー衝撃試験及び引張試験の結果、中性子照射量が 10^{16}n/cm^2 以下では、未照射材の機械的特性 (遷移温度及び降伏強さ) との有意な差は見られない。 | ○ 炭素鋼及びニッケルクロムモリブデン鋼と同等の組成の鋼への中性子照射による機械的特性への影響を示した文献である。本文献結果には、特定兼用キャスクの設計貯蔵期間中の中性子照射量 ($2.2 \times 10^{15} \text{n/cm}^2$ 以下) を上回る中性子照射量 (10^{16}n/cm^2) と遷移温度変化及び降伏強さ変化の関係が示されており、機械的特性へ影響が無い中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。 |

| 参考文献 | | | 参考文献としての妥当性 |
|------|--|--|---|
| 番号 | 文献名 | 文献概要 | |
| 8 | (社)日本アルミニウム協会、「アルミニウムハンドブック(第7版)」、(2007) | <ul style="list-style-type: none"> 炭素鋼、ステンレス鋼及びアルミニウムの各種金属材料を用いた16年間の海浜大気曝露試験の結果、定常腐食速度はそれぞれ21$\mu\text{m}/\text{年}$、0.25$\mu\text{m}/\text{年}$、0.25$\mu\text{m}/\text{年}$程度であり、この腐食速度が60年間維持されたとしても、腐食量はそれぞれ1.26mm、15μm、15μm程度である。 アルミニウムの融点は、646～657$^{\circ}\text{C}$、アルミニウム合金(1100)の融点は、643～657$^{\circ}\text{C}$である。 | <p>○本文献は、炭素鋼、ステンレス鋼及びアルミニウムの海浜大気曝露試験における腐食速度を示す文献である。特定兼用キャスクの設置が想定される最も厳しい環境での腐食影響を示すものである、参考文献として妥当である。</p> <p>○本文献は、アルミニウム及びアルミニウム合金の融点を示すものであり、参考文献として妥当である。</p> |
| 9 | 土肥謙次ら、「304 ステンレス鋼の SCC 特性に及ぼす中性子照射効果(その2) —熱鋭敏化材の SCC 感受性に及ぼす照射影響—」、(財)電力中央研究所、(1997) | <ul style="list-style-type: none"> ステンレス鋼の照射材を用いた引張試験の結果、中性子照射量が$10^{17}\text{n}/\text{cm}^2$以下では、未照射材に対する機械的特性(0.2%耐力及び一様伸び)の有意な差はみられない。 | <p>○ステンレス鋼への中性子照射による機械的特性への影響を示した文献である。本文献結果には、特定兼用キャスクの設計貯蔵期間中の中性子照射量($2.2 \times 10^{15}\text{n}/\text{cm}^2$以下)を上回る中性子照射量($10^{17}\text{n}/\text{cm}^2$)と0.2%耐力及び一様伸びの関係が示されており、機械的特性への影響がない中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。</p> |
| 10 | R.R. Gaugh, “Stress corrosion cracking of precipitation-hardening stainless steels”, Materials Performance, Vol.26, No.2, (1987) | <ul style="list-style-type: none"> 0.2%耐力相当の応力を負荷した条件におけるステンレス鋼の海浜環境での長期曝露試験において、応力腐食割れは認められない。 | <p>○ステンレス鋼の応力腐食試験結果を示す文献である。特定兼用キャスクの使用環境(応力及び雰囲気)よりも厳しい環境での試験結果を示すものであり、参考文献として妥当である。</p> |
| 11 | 腐食防食協会、「腐食・防食ハンドブック」、丸善(株)、(2000) | <ul style="list-style-type: none"> 銅の電極電位は鉄に比べて高く、イオン化傾向の低い金属である。 | <p>○本文献は、金属の熱力学的貴卑を示す基礎データであり、参考文献として妥当である。</p> |
| 12 | 能登谷武紀、「密閉系淡水における鋼-銅系のガルバニック腐食」、伸銅技術研究会誌33巻、(1994) | <ul style="list-style-type: none"> 密閉した水道水において銅を接続した鋼の腐食試験の結果、鋼の腐食速度は、1週間以内に約2桁減少した。銅を接続した鋼の腐食速度は、比液量、表面積比、溶液の電気伝導度等に依存するが、腐食反応に伴う溶存酸素の消費により、鋼の腐食速度は短時間に減少し、鋼単独の場合の腐食速度と同程度となる。 | <p>○本文献には、特定兼用キャスクの伝熱フィン及び胴又は外筒と同じ材料である銅及び炭素鋼を用いた腐食試験の結果が示されている。本試験は、貯蔵中の伝熱フィンと同じ淡水条件(中性子遮蔽材により生じる水分に相当)及び酸素が供給されない条件(密閉環境)であるため、参考文献として妥当である。</p> |

| 参考文献 | | | 参考文献としての妥当性 |
|------|--|---|---|
| 番号 | 文献名 | 文献概要 | |
| 13 | S. J. Zinkle, G. L. Kulcinski, "Low-Load Microhardness Changes in 14-MeV Neutron Irradiated Copper Alloys", The use of small scale specimens for testing irradiated material, ASTM STP 888, (1986) | <ul style="list-style-type: none"> 銅の照射材を用いた硬さ試験の結果、中性子照射量が 10^{16}n/cm^2 以下では、未照射材に対する機械的特性（ビッカース硬さ）の有意な差はみられない。 | ○本文献は、銅への中性子照射による機械的特性への影響を示した文献である。本文献は、特定兼用キャスクの設計貯蔵期間中の中性子照射量 ($1.1 \times 10^{14}\text{n/cm}^2$ 以下) を上回る中性子照射量 (10^{16}n/cm^2) とビッカース硬さの関係が示されており、機械的特性への影響が無い中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。 |
| 14 | K. Farrell, "Microstructure and Tensile Properties of Heavily Irradiated 5052-O Aluminum Alloy", Journal of Nuclear Materials, Vol.97, (1980) | <ul style="list-style-type: none"> アルミニウム (5052) の照射材を用いた引張試験の結果、中性子照射量が 10^{21}n/cm^2 以下では未照射材に対する機械的特性（引張強さ及び伸び）の有意な差はみられない。 | ○各種のアルミニウムに対する、中性子照射による機械的特性への影響を示した文献である。これらの文献には、特定兼用キャスクの設計貯蔵期間中の中性子照射量 ($2.2 \times 10^{15}\text{n/cm}^2$ 以下) を上回る中性子照射量 ($10^{19}\text{n/cm}^2 \sim 10^{21}\text{n/cm}^2$) と機械的特性の関係が示されており、機械的特性へ影響が無い中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。 |
| 15 | J. A. Dunlap et al., "Effect of Irradiation in a Spallation Neutron Environment on Tensile Properties and Microstructure of Aluminum Alloys 5052 and 6061", Effects of Radiation on Materials: 17th Int. Sympo., ASTM STP 1270, (1996) | <ul style="list-style-type: none"> アルミニウム (6061) の照射材を用いた引張試験の結果、中性子照射量が 10^{21}n/cm^2 以下では未照射材に対する機械的特性（引張強さ及び伸び）の有意な差はみられない。 | |
| 16 | H. Yoshida, et al., "Reactor irradiation effects on Al 1100", Proc. Jpn. Congr. Mater. Res., Vol.24, (1981) | <ul style="list-style-type: none"> アルミニウム (1100) の照射材を用いた引張試験の結果、中性子照射量が 10^{19}n/cm^2 以下では未照射材に対する機械的特性（引張強さ及び伸び）の有意な差はみられない。 | |
| 17 | 吉村壽次、「化学辞典（第2版）」、森北出版（株）、（2009） | <ul style="list-style-type: none"> 炭化ほう素は耐化学薬品性も大きく、酸・アルカリに侵されることはない。 炭化ほう素の融点は約 2350°C である。 | ○本文献は、中性子吸収材に含まれる炭化ほう素の基礎データ（安定性・融点）を示すものであり、参考文献として妥当である。 |

| 参考文献 | | | 参考文献としての妥当性 |
|------|---|---|--|
| 番号 | 文献名 | 文献概要 | |
| 18 | (社) 日本原子力学会、「使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基準：2010 (AESJ-SC-F002：2010)」、(2010) | <ul style="list-style-type: none"> 種々のアルミニウム合金を用いた機械試験の結果、中性子照射量が 10^{19}n/cm^2 以下では、顕著な機械的特性変化は認められない。また、照射影響に対するほう素含有量による影響も認められない。 残留水分が 10wt% 以下の不活性雰囲気にある燃料被覆管の酸化量及び水素吸収量は無視し得るほど小さい。 | <p>○本文献は、様々な種類のアルミニウム合金への中性子照射による機械的特性への影響を示した文献である。本文献は、特定兼用キャスクの設計貯蔵期間中の中性子照射量 ($2.2 \times 10^{15}\text{n/cm}^2$ 以下) を上回る中性子照射量 (10^{19}n/cm^2) と機械的特性の関係が示されており、機械的特性への影響が無い中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。</p> <p>○本文献は、特定兼用キャスクの設計貯蔵期間中の環境に対し、キャスク内部雰囲気、キャスク内部体積及び燃料有効部の被覆管表面積が同等の条件で得られた結果であり、参考文献として妥当である。</p> |
| 19 | 小崎明朗、「使用済燃料貯蔵中の耐久性に関する海外動向他」、(株) 日本原子力情報センター主催セミナー「使用済燃料貯蔵技術の現状と課題」、(1998) | <ul style="list-style-type: none"> 金属ガスケット (外被材：アルミニウム、内被材及びコイルスプリング：ニッケル基合金) の性能について、実機より厳しい環境である塩水噴霧環境において、3年間漏えい率に変化がないことを確認している。 | <p>○本文献での試験は、特定兼用キャスクで使用する金属ガスケットと同じ材質で行われている。また、特定兼用キャスクの設計貯蔵期間中の環境より厳しい塩水噴霧環境下で得られた結果であり、参考文献として妥当である。</p> |
| 20 | 加藤治、伊藤千浩、三枝利有、「使用済燃料貯蔵キャスクの長期密封性能評価手法の開発」、日本原子力学会誌、Vol.38、No.6、(1996) | <ul style="list-style-type: none"> LMP は以下の式で示される。 $\text{LMP} = T \times (C \times \log(t))$ T：温度 (K) C：LMP の定数 t：時間 (h) 金属ガスケット (外被材：アルミニウム、内被材及びコイルスプリング：ニッケル基合金) の応力緩和による漏えい率の影響について、金属ガスケットの漏えい率と LMP の関係が示されており、初期の密封性能 ($1 \times 10^{-10}\text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 以下) を保持できる限界の LMP は、定数 $C=20$ の場合、11.0×10^3 と求められている。 | <p>○本文献での試験は、特定兼用キャスクで使用する金属ガスケットと同じ材料で行われている。また、金属ガスケット断面の外径 ($\phi 5.5\text{mm}$) は、特定兼用キャスクの一次蓋及び二次蓋のガスケット ($\phi 10\text{mm}$) よりも小さい。したがって、一次蓋及び二次蓋用金属ガスケットに対しては、より厳しい条件下で得られた結果である。さらに、特定兼用キャスクの設計貯蔵期間を上回る金属ガスケットの LMP と漏えい率の関係が示されており、参考文献として妥当である。</p> |

| 参考文献 | | | 参考文献としての妥当性 |
|------|---|--|--|
| 番号 | 文献名 | 文献概要 | |
| 21 | (一財) 電力中央研究所、「使用済核燃料貯蔵の基礎」、ERC 出版、(2014) | <ul style="list-style-type: none"> 金属ガスケット (外被材: アルミニウム、内被材及びコイルスプリング: ニッケル基合金) の限界の LMP について、定数 C=14 の場合、約 8.0×10^3 であることが示されている。 | <p>○本文には、特定兼用キャスクで使用する金属ガスケットと同じ材料で行われた試験結果についてまとめられている。また、金属ガスケット断面の外径 ($\phi 5.5\text{mm}$) は、特定兼用キャスクの一次蓋及び二次蓋のガスケット ($\phi 10\text{mm}$) よりも小さい。したがって、一次蓋及び二次蓋用金属ガスケットに対しては、より厳しい条件下で得られた結果である。さらに、特定兼用キャスクの設計貯蔵期間を上回る金属ガスケットの LMP と漏えい率の関係が示されており、参考文献として妥当である</p> |
| 22 | (財) 電力中央研究所、「平成 21 年度リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等 (中間貯蔵設備等長期健全性等試験) 報告書」、(2010) | <ul style="list-style-type: none"> 金属ガスケット (外被材: アルミニウム、内被材及びコイルスプリング: ニッケル基合金) の性能について、ガスケット部の温度を約 $130^{\circ}\text{C} \sim 140^{\circ}\text{C}$ で一定とし、定期的に密封性能を測定した結果、試験開始から 19 年以上が経過しても密封部の漏えい率の変化はなく、良好な密封性能を保持していることが確認された。 | <p>○本文での試験は、特定兼用キャスクで使用する金属ガスケットと同じ材料で行われている。また、金属ガスケット断面の外径 ($\phi 6.1\text{mm}$) は、特定兼用キャスクの一次蓋及び二次蓋のガスケット ($\phi 10\text{mm}$) よりも小さい。さらに、試験におけるガスケット部の温度 (約 $130^{\circ}\text{C} \sim 140^{\circ}\text{C}$) は、特定兼用キャスクの設計貯蔵期間中の熱解析結果で得られた金属ガスケット部温度 (約 110°C) より高い。したがって、一次蓋及び二次蓋用金属ガスケットにおいて、特定兼用キャスクの設計貯蔵期間中の環境より厳しい条件下で得られた結果であり、参考文献として妥当である。</p> |

| 参考文献 | | | 参考文献としての妥当性 |
|------|--|--|--|
| 番号 | 文献名 | 文献概要 | |
| 23 | T. S. Byun, K. Farrell, "Tensile properties of Inconel 718 after low temperature neutron irradiation", Journal of Nuclear Materials, Vol.318, (2003) | <ul style="list-style-type: none"> ニッケル基合金であるインコネルの照射材を用いた引張試験の結果、中性子照射量が $3.7 \times 10^{17} \text{n/cm}^2$ 以下では未照射材に対する機械的特性（引張強さ及び伸び）の有意な差はみられない | ○金属ガスケットに使用するニッケル基合金に対する、中性子照射による機械的特性への影響を示した文献である。本文献には、特定兼用キャスクの設計貯蔵期間中の中性子照射量 ($1.1 \times 10^{14} \text{n/cm}^2$ 以下) を上回る中性子照射量 ($3.7 \times 10^{17} \text{n/cm}^2$) と機械的特性の関係が示されており、機械的特性への影響がない中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。 |
| 24 | (財) 原子力発電技術機構、「平成 14 年度 リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等（金属キャスク貯蔵技術確証試験）報告書」、(2003) | <ul style="list-style-type: none"> 閉鎖系環境でのエポキシ系レジン加熱試験及び照射試験により、エポキシ系レジンの質量減損率には、照射の影響は認められなかった。また、質量減損率は、温度及び加熱時間を基に劣化パラメータを用いた整理による以下の式で評価ができる。 $\Delta w = 5.69 \times 10^{-4} \times E_p - 19.2$ $\Delta w : \text{中性子遮蔽材の質量減損率 (\%)}$ $E_p : \text{劣化パラメータ} = T \times (77.6 + \ln(t))$ $T : \text{中性子遮蔽材温度 (K)}$ $t : \text{中性子遮蔽材加熱時間 (h)}$ | ○本文献での試験は、特定兼用キャスクの中性子遮蔽材と同じエポキシ系レジンを用い、特定兼用キャスクと同じ閉鎖系条件で行われており、参考文献として妥当である。 |
| 25 | 総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 核燃料サイクル安全小委員会 中間貯蔵ワーキンググループ 輸送ワーキンググループ、「金属製乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵施設における金属製乾式キャスクとその収納物の長期健全性について」、(2009) | <ul style="list-style-type: none"> 熱による経年変化としては、クリープひずみの進行による燃料被覆管の破損、照射硬化の回復による燃料被覆管強度の低下、燃料被覆管中の水素化物再配向による燃料被覆管の脆化、及び応力腐食割れについて評価する必要がある。 クリープ 国内の軽水炉で照射されたジルカロイ-2 被覆管を用いたクリープ試験が実施され、1%以上の変形能力を有することが確認されている。設計貯蔵期間中には、温度を制限することでクリープひずみを1%以下に制限でき、クリープ破損を防止することができる。 照射硬化 被覆管は炉内照射により強度が増し、延性が低下するが、高温条件に長時間保持されると照射硬化が徐々に回復する。国内の軽水炉で照射されたジルカロイ-2 被覆管を用いた照射硬化回復試験が実施され、約 270°Cでは照射硬化の回復の可能性は小さいことが確認 | ○本文献には、特定兼用キャスクに収納する BWR の照射済 48GWd/t を上回る 50GWd/t 燃料を対象とし、実燃料と同じ材料を用いた試験結果に基づく評価結果が示されている。これらの評価結果は、特定兼用キャスクの設計貯蔵期間中の条件を包絡したものとなっており、参考文献として妥当である。 ○本文献には、燃料被覆管に使用するジルカロイに対する、中性子照射による機械特性への影響が示されている。特定兼用キャスクの設計貯蔵期間中の中性子照射量 ($2.2 \times 10^{15} \text{n/cm}^2$ 以下) は、炉内の中性子照射量 ($10^{21} \sim 10^{22} \text{n/cm}^2$) と比較して無視でき、貯蔵中の中性子照射による機械特性の変化がないことを示すための参考 |

| 参考文献 | | | 参考文献としての妥当性 |
|------|-----|---|-------------|
| 番号 | 文献名 | 文献概要 | |
| | | <p>されており、また、270℃を超える場合でも 300℃及び 330℃の結果を用いて、適切に燃料被覆管の健全性を評価することとしている。</p> <ul style="list-style-type: none"> 水素化物再配向 貯蔵中は燃料棒の内圧が外圧より高いため、被覆管には周方向応力が発生している。国内の軽水炉で照射されたジルカロイ-2 被覆管を用いた水素化物再配向試験及び機械特性試験が実施され、機械特性が劣化しない条件が求められており、被覆管温度を 300℃以下、周方向応力を 70MPa 以下に制限することにより、機械特性の劣化を防止することができる。 応力腐食割れ 燃料ペレットの温度上昇による腐食性核分裂生成ガスの放出はなく、また、原子炉運転中に燃料ペレットから放出されたよう素はヨウ化セシウムとして安定に存在することから、応力腐食割れが発生する化学的雰囲気となっていない。 照射劣化 貯蔵期間中の中性子照射量は、$10^{15} \sim 10^{16} \text{n/cm}^2$ 程度と評価されており、炉内照射に伴う中性子照射量 $10^{21} \sim 10^{22} \text{n/cm}^2$ に比べて無視できるものであり、貯蔵中の中性子照射は機械特性に影響しないと評価する。 | 文献として妥当である。 |